

## AIRCAP® TL RT

### SCHEDA TECNICA

Film a bolle coestruso ad effetto barriera contenente al suo interno almeno il 50% di PE rigenerato. Il contenuto di materiale rigenerato, può far sì che la tonalità di colore e il grado di opacità/trasparenza cambino da un lotto di produzione all'altro. L'eventuale cambiamento non ha nessun effetto sulle proprietà della bolla stessa.

Il grado di riciclabilità può variare a seconda della portata e della disponibilità di programmi di raccolta, cernita e riciclo

Prodotto di per sé riciclabile al 100%. Qualora da considerarsi rifiuto, smaltibile nei rifiuti plastici con codice di smaltimento "CER 150102 Imballaggi di plastica".

Verifica sempre le disposizioni del Tuo Comune.

PLASTIC 7 come definito dal Decreto Legislativo 116 del 3/09/2020.

Compatibilità con Riciclo Meccanico LDPE.

| <u>PROPRIETÀ</u>        | <u>Test Method</u> | <u>UNITA'</u> | <u>VALORE NOMINALE</u> |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| <b>GRAMMATURA BOLLA</b> | g/m <sup>2</sup>   |               | 53                     |
| <b>ALTEZZA BOLLA</b>    | mm                 |               | 11,45                  |
| <b>DIAMETRO BOLLA</b>   | mm                 |               | 25,1                   |
| <b>CREEP TEST</b>       |                    |               |                        |
| Dopo 1 h                | ASTM D-3575-BB     | %             | 3                      |
| Dopo 24 h               |                    |               | 8                      |
| Dopo 120 h              |                    |               | 22                     |

Proteggere il prodotto dall'esposizione prolungata dai raggi del sole.

Tali dati sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della nostra produzione media.



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001**

ATTENZIONE: Le informazioni qui riportate riguardano il prodotto non lavorato. I valori riportati sono quelli tipici di questo prodotto. Essi non devono essere considerati come limiti d'impiego. Sealed Air non rilascia alcuna garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità all'uso in merito a questo prodotto, e non sarà responsabile di alcuna perdita o danno, diretto o indiretto, in relazione a tale prodotto. Gli utilizzatori devono in autonomia condurre prove per ciascuna applicazione, al fine di determinare l'idoneità del prodotto all'uso desiderato. Tale documentazione è di proprietà della Sealed Air S.r.l. E' vietata la copia senza il permesso scritto della compagnia.

